

Rezeptur für Eigenmischung Canaubawachs

Treppen- Holzdielenbehandlung mit Canaubawachs (Treppe Ulfa, Holzterrasse hist. Rathaus Schotten)

1 TL Bienenwachs

2 TL Canaubawachs

Die gemischte Wachsmenge mit der doppelten Menge **Balsamterpentinöl** und ca. 7% **Leinölfirnis** bei ca. 80° C im Wasserbad erwärmen.

Kleinflächig auf das Holz auftragen. Mit Bügeleisen oder Heißluftgebläse bearbeiten. Das Wachs dringt in die Holzzellen ein. Überschüssiges Wachs mit einem Leinentuch abwischen.

Nach Aushärtung (ca. 2 Std. im kühlen Raum) kann mit einer Wurzelbürste das Holz nachbearbeitet werden.

Renovierung des behandelten Holzes nach Jahren.

Holz (Flecken oder Beschädigung) anschleifen. Mit Heißluftgebläse die Holzoberfläche erwärmen. Das Wachs kommt an die Oberseite und kann wie in obigem Absatz erklärt, gebürstet werden.